

THE NEW VALUE FRONTIER



難削材加工用工具

Cutting tools for Difficult-to-cut material

難削材の安定・長寿命加工を実現

For stable cutting and long tool life of difficult-to-cut material

耐熱合金用 For Heat Resistant Alloy

PR13シリーズ

PR13 series

(PR13⁰⁵/PR13¹⁰/PR13²⁵)

用途 ニッケル基耐熱合金、鉄基耐熱合金

コバルト基耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼

Application Nickel base heat resistant alloy, Iron base heat resistant alloy
Cobalt base heat resistant alloy, Precipitation hardening stainless steels



MEGACOAT



チタン合金用 For Titanium alloy

SWシリーズ

SW series

(SW05/SW10/SW25)



ADVANCING PRODUCTIVITY

生産性向上に貢献する京セラ


PR13⁰⁵/13¹⁰/13²⁵

■ MEGACOATで長寿命(PR13シリーズ)

Long tool life by MEGACOAT technology

優れた耐摩耗性・耐熱性

Excellent wear resistance and heat resistance




MEGACOAT

高硬度/優れた耐酸化性、平滑な表面
High hardness and oxidation resistance, smooth surface

特殊超硬母材

Special carbide substrate



高硬度、高耐熱性のMEGACOATは、高速・安定加工と、チップの長寿命化を実現します。


MEGACOAT, with high hardness and oxidation resistance, realizes stable machining at high speed and long tool life.

■ 特殊超硬母材

Special carbide substrate


耐欠損・安定加工

Fracture resistance, Stabilization



均一な粒子で、優れた耐熱衝撃性、高い硬度持続性
Superior heat shock resistance and high hardness stability by uniform grain

材種 Insert Grades	用途 Application
PR13 ⁰⁵	連続・仕上げ用材種 Continuous / Finishing
PR13 ¹⁰	第一推奨材種 First recommendation
PR13 ²⁵	断続・荒加工用材種 Interrupted / Roughing




■ 新刃先形成FET*技術(PR13シリーズ、SWシリーズ共通) ※FET:ファインエッジトリートメント

New edge preparation (PR13 series, SW series) ※FET:Fine Edge Treatment

低抵抗によるビビリ抑制


Low cutting force reduces chattering



FET技術により、制御された切刃
Cutting edge condition by FETtechnology

大きなすくい角と小さく制御されたRホーニングで、バリ・境界損傷を抑制。
ワークの仕上面が良好です。

Large rake angle and small radius honing controls prevents burr and notching and improves finished surface.



■ PR13シリーズ性能評価


Cutting Performance Evaluation of PR13 series

優れた耐摩耗性

Excellent wear resistance

・耐摩耗性比較(インコネル718)

In-house cutting test(Inconel718) 社内評価による Internal evaluation
切削条件 Condition:Vc=45m/min, ap=0.25mm, f=0.15mm/rev., wet.
外径連續 Continuous (External), CNMG120408タイプ Type




耐欠損性良好

High fracture resistance

・耐欠損性比較(インコネル718)


Cutting capability (Inconel718) 社内評価による Internal evaluation
切削条件 Condition:Vc=30m/min, ap=0.25mm, f=0.15mm/rev., wet.
Inconel718(2本溝付), 外径断続加工 Interrupted (External), CNMG120408タイプ Type




SW05/SW10/SW25

**優れた耐摩耗性で
長寿命化を実現。**
Good wear resistance and
long tool life

材種 Insert Grades	用途 Application
SW05	第一推奨材種 First recommendation
SW10	刃先強度重視 Tough cutting edge
SW25	断続・荒加工用材種 Interrupted / Roughing




■特殊超硬母材 Special carbide substrate



高温特性、熱伝導に
優れる特殊超硬合金
高い耐摩耗性を実現
高速仕上げ～中切削
加工用

Special carbide with high temperature
property and thermal conductivity.
Improved wear resistance.

High speed finishing to medium cutting.



高温特性と高強度を
実現した特殊超硬合金
耐チッピング性を向上
軽断続、黒皮加工用

Special carbide with high
temperature property and strength.
Improved chipping resistance.


Light interrupted cut of blocks and
eccentric materials.




組成、組織最適化に
による強靭型超硬合金
角材、偏心ワーク等の
強断続加工用

Tough carbide with optimized
structure.

Heavy interrupted cut of blocks and
eccentric materials.



新刃先形成FET技術による切刃状態
Cutting edge condition by FET Technology




■SWシリーズ性能評価 Cutting Performance Evaluation of SW series


優れた耐摩耗性 High wear resistance

・耐摩耗性比較(Ti-6Al-4V)

In-house cutting test 社内評価による Internal evaluation
切削条件 Condition: Vc=60m/min, ap=0.5mm, f=0.15mm/rev., wet
外径連続(External), CNGG120408タイプ Type




被削材面粗さ比較 (加工153.2min後) Finished surface roughness (after 153.2min)



耐欠損性良好 Improved fracture resistance

・耐欠損比較(Ti-6Al-4V)


Cutting capability (Ti-6Al-4V) 社内評価による Internal evaluation
切削条件 Condition: Vc=60m/min, ap=0.5mm, f=0.3mm/rev., wet
Ti-6Al-4V(4本溝付 4 grooves)
外径断続加工 Interrupted (External), CNMG120408タイプ Type



■PR13シリーズユーザー評価 PR13 series, Evaluation by the user

他社品との加工比較(ユーザー様の評価による) Comparison with competitors (User evaluation)

Comparison with competitors (User evaluation)



82%の方が他社品より優れ、94%が同等以上

82% Good evaluation and 94% More than Equal evaluation

■材種選択 Insert Grades selection

被削材 Material	切削領域 Cutting range	材種 Insert Grades
ニッケル基耐熱合金(インコネル718等) 鉄基耐熱合金(A286等) コバルト基耐熱合金(S816,ステライト等) 析出硬化系ステンレス鋼(SUS630等) Nickel base heat resistant alloy (Inconel718,etc) Iron base heat resistant alloy (A286,etc) Cobalt base heat resistant alloy (S816,Stellite,etc) Precipitation hardening stainless steels (SUS630 etc.)	仕上げ Finishing	PR1305
	中～荒 Medium-Roughing	PR1310
	荒加工 Roughing	PR1325
チタン合金(Ti-6Al-4V等) Titanium alloy (Ti-6Al-4V etc.)	仕上げ Finishing	SW05
	中～荒 Medium-Roughing	SW05

※SW10,SW25は特注材種対応 SW10 and SW25 are available as custom order product.


■ブレーカ、材種の使い分け

Guide for tool selection

MQブレーカ

MQ Chipbreaker


- 仕上～中切削用ブレーカ
From finishing to Medium
- 大きななすくい角、円弧切刃
Large rake angle, Circular edge line
- 低抵抗で良好な切りくず処理
Low cutting force and Good chip control



MSブレーカ

MS Chipbreaker

- 中～荒切削用ブレーカ
From medium to roughing
- ポジティブランド
Positive land
- 切れ味と刃先強化の両立
Tough cutting edge
- 良好な切りくず処理
Good chip control




MUブレーカ

MU Chipbreaker

- 中～荒切削用ブレーカ
From Medium to Roughing
- 大きななすくい角、低抵抗
Large rake angle, Low cutting resistance
- 境界摩耗(損傷)とバリを抑制
Reduces notching & burrs
- 切れ味重視
Sharpness oriented type


※高切込みでは、MSブレーカより刃先強度が上がります。
Higher edge strength than MS chipbreaker at large ap cutting



TKブレーカ

MU Chipbreaker

- 中～荒切削用ブレーカ
From Medium to Roughing
- 切入くず排出性重視
Chip evacuation
- 切入くずの巻きは大きい
Large curled chip




チップブレーカ選択基準 Chipbreaker selection

(耐熱合金 / チタン合金) Heat Resistant Alloy, Titanium Alloy


チタン合金用 SW シリーズ

SW series for Titanium Alloy



耐熱合金用 PR13 シリーズ

PR13 series for heat resistant alloy



加工実例

Case Studies

インコネル718 Inconel718

- ・リング(航空部品)
Ring (Aircraft Parts)
- ・Vc = 35m/min
- ・ap = 1.0 mm
- ・f = 0.2mm/rev
- WET
- CNMG120408TK
(PR1305)



PR1305

他社コーティング F
Competitor Coating F

PR1305

10個以上/コーナ
more than 10 pcs/edge




・他社コーティングFに対し、摩耗量が少なく耐摩耗性良好。工具寿命延長可能。

Better wear resistance compared with Competitor F. Still applicable for the continued machining.

ユーザー様の評価による Evaluation by the user

インコネル713 Inconel713

- ・ステーター Stator
- ・Vc = 40m/min
- ・ap = 0.5 mm
- ・f = 0.2mm/rev
- WET
- WNMG080408MU
(PR1310)



PR1310

30~40 個/コーナ
30-40 pcs/edge



・他社コーティングGに対し、工具寿命が2倍に向上。

Kyocera showed 2 times longer tool life than Competitor G.




ユーザー様の評価による Evaluation by the user

■加工実例

Case Studies

インコロイ A286(鉄系耐熱合金) Incoloy A286

・ショルダーブッシュ
Shoulder bush
・ $V_c = 70\text{m/min}$
・ $a_p = 1.5 \text{ mm}$
・ $f = 0.18\text{mm/rev}$
WET
CNMG120408MS
(PR1310)



工具寿命1.5倍
生産性向上127%
1.5 times the tool life.
127% the productivity!

PR1310

3個/コーナ
3 pcs/edge

$V_c = 70\text{m/min}$

他社コーティング H
Competitor Coating H

2個/コーナ
2 pcs/edge

$V_c = 55\text{m/min}$

【他社切削条件 Competitor cutting conditions】
 $V_c = 55\text{m/min}$

・他社コーティングHに対し、加工数が1.5倍に向上
・切削速度が127%上げられ、生産性向上


・Kyocera processed 1.5 times as many workpieces compared to Competitor H.

・Cutting speed increased 127%. Productivity improved.

ユーザー様の評価による Evaluation by the user

インコネル718 Inconel718

・コネクタ Connector
・ $V_c = 53\text{m/min}$
・ $a_p = 2.0 \text{ mm}$
・ $f = 0.2\text{mm/rev}$
WET
CNMG120408MS
(PR1310)



PR1310

7個/コーナ
7 pcs/edge

工具寿命
2倍以上
Two times as
much tool life!

他社コーティング I
Competitor Coating I

3個/コーナ
3 pcs/edge

他社コーティング I
Competitor Coating I


・他社コーティングIに対し、工具寿命が2倍以上に向上。

・Kyocera showed 2 times longer tool life than Competitor I.

ユーザー様の評価による Evaluation by the user

SUS 316L

・ノズル(航空部品)
Nozzle (Aircraft Parts)
・ $V_c = 90\text{m/min}$
・ $a_p = 1.25 \text{ mm} \sim 2\text{mm}$
・ $f = 0.125\text{mm/rev}$
WET
CNMG120408MU
(PR1310)



PR1310

5 個以上/コーナ
more than 5 pcs/edge

工具寿命
5倍以上
Five times as
much tool life!

他社コーティング J
Competitor Coating J

1個/コーナ
1 pcs/edge


・他社コーティングJに対し、工具寿命が5倍以上に向上。

・Kyocera showed 5 times longer tool life than Competitor J.

ユーザー様の評価による Evaluation by the user

SUS 316L

・バルブ Valve
・ $V_c = 200\text{m/min}$
・ $a_p = \sim 2.5 \text{ mm}$
・ $f = 0.25\text{mm/rev}$
WET
CNMG120408MS
(PR1310)



PR1310

110~125 個/コーナ
110-125 pcs/edge

工具寿命
約2倍
Two times as
much tool life!

他社コーティング K
Competitor Coating K

60 個/コーナ
60 pcs/edge


・他社コーティングKに対し、工具寿命が約2倍に向上。

・Kyocera showed 2 times longer tool life than Competitor K.

ユーザー様の評価による Evaluation by the user

インコネル625 Inconel625

・航空部品 Aircraft Parts
・ $V_c = 40\text{m/min}$
・ $a_p = 1.59 \text{ mm}$
・ $f = 0.15\text{mm/rev}$
WET
CNMG120408MS
(PR1310)



PR1310

8 個/コーナ
8 pcs/edge

工具寿命
1.6~2倍
1.6-2 times the
tool life!

他社コーティング L
Competitor Coating L

4~5個/コーナ
4-5 pcs/edge


・他社コーティングLに対し、工具寿命が1.6~2倍に向上。

・Kyocera showed 1.6 to 2 times longer tool life than Competitor L.

ユーザー様の評価による Evaluation by the user

インコネル718 Inconel718

・バー(角材) Square bar
・ $V_c = 20\text{m/min}$
・ $a_p = 1.25 \text{ mm}$
・ $f = 0.24\text{mm/rev}$
WET
CNMG120408MS
(PR1325)



PR1325

25 個/コーナ
25 pcs/edge

工具寿命
4倍以上
Four times as
much tool life!

他社コーティング M
Competitor Coating M

6個/コーナ
6 pcs/edge




・他社コーティングMに対し、工具寿命が4倍以上に向上。

・Kyocera showed 4 times longer tool life than Competitor M.

ユーザー様の評価による Evaluation by the user

ネガチップ[®]

Negative



型番 Description	A	T	od
CN_1204_	12.70	4.76	5.16
CN_1606_	15.875	6.35	6.35
CN_1906_	19.05	7.94	7.94
DN_1504_	12.70	4.76	5.16
DN_1506_		6.35	6.35
SN_1204_	12.70	4.76	5.16
SN_1906_	19.05	6.35	7.94

●標準在庫型番 Stock items




形状 Shape	型番 Description	寸法(mm) Dimension	超硬 Carbide					
			rε	PR1305	PR1310	PR1325	SW05	SW25
仕上げ～中 Finishing-Medium	CNMG 120404MQ	0.4	●	●	●	●	●	
	120408MQ	0.8	●	●	●	●	●	
中～荒 Medium-Roughing	CNMG 120404MS	0.4	●	●	●	●	●	
	120408MS	0.8	●	●	●	●	●	
	120412MS	1.2	●	●	●	●	●	
	120416MS	1.6	●	●	●	●		
中～荒 Medium-Roughing	CNMG 120404MU	0.4	●	●	●	●	●	
	120408MU	0.8	●	●	●	●	●	
	CNMG 160608MU	0.8		●	●			
	160612MU	1.2		●	●			
	160616MU	1.6		●	●			
	CNMG 190612MU	1.2		●	●			
	190616MU	1.6		●	●			
中～荒 Medium-Roughing	CNMG 120404TK	0.4	●	●	●	●		
	120408TK	0.8	●	●	●	●		
中～荒 シャープエッジ Medium-Roughing / Sharp Edge	CNGG 120404TK	0.4	●	●				
	120408TK	0.8	●	●				
仕上げ Finishing	DNMG 150404MQ	0.4	●	●	●	●	●	
	150408MQ	0.8	●	●	●	●	●	
仕上げ Finishing	DNMG 150604MQ	0.4	●	●	●	●	●	
	150608MQ	0.8	●	●	●	●	●	

形状 Shape	型番 Description	寸法(mm) Dimension	超硬 Carbide					
			rε	PR1305	PR1310	PR1325	SW05	SW10
中～荒 Medium-Roughing	DNMG 150408MS	0.8	●	●	●	●	●	
	150412MS	1.2	●	●	●	●	●	
	DNMG 150604MS	0.4	●	●	●	●		
	150608MS	0.8	●	●	●	●		
	150612MS	1.2	●	●	●	●		
	DNMG 150616MS	1.6						
中～荒 Medium-Roughing	DNMG 150404MU	0.4	●	●	●	●	●	
	150408MU	0.8	●	●	●	●	●	
	DNMG 150604MU	0.4	●	●	●	●	●	
	150608MU	0.8	●	●	●	●	●	
中～荒 Medium-Roughing	DNMG 150404TK	0.4	●	●	●	●		
	150408TK	0.8	●	●	●	●		
	DNMG 150604TK	0.4	●	●	●	●		
	150608TK	0.8	●	●	●	●		
中～荒 シャープエッジ Medium-Roughing / Sharp Edge	DNGG 150404TK	0.4	●	●				
	150408TK	0.8	●	●				
	DNGG 150604TK	0.4	●	●				
	150608TK	0.8	●	●				
仕上げ～中 Finishing-Medium	SNMG 120404MQ	0.4	●	●	●	●	●	
	120408MQ	0.8	●	●	●	●	●	
中～荒 Medium-Roughing	SNMG 120404MS	0.4	●	●	●	●	●	
	120408MS	0.8	●	●	●	●	●	
	SNMG 120412MS	1.2	●	●	●	●	●	
	120416MS	1.6	●	●	●	●		
中～荒 Medium-Roughing	SNMG 190612MU	1.2			●	●		
	190616MU	1.6			●	●		

特注材種ひつじつ対応つまわ
Available as custom order product

● : 標準在庫 ●:Std Stock

ネガチップ Negative



型番 Description	A	T	φd	(mm)
TN_1604_	9.525			3.81
VN_1604_		4.76		
WN_0804_	12.70			5.16

●標準在庫型番 Stock items



形状 Shape	型番 Description	寸法(mm) Dimension	MEGACOAT				超硬 Carbide			
			rε	PR1305	PR1310	PR1325	SW05	SW10	SW25	
仕上げ～中 Finishing-Medium	TNMG 160404MQ	0.4	●	●	●	●	●			
	160408MQ	0.8	●	●	●	●	●			
中～荒 Medium-Roughing	TNMG 160404MS	0.4	●	●	●	●	●			
	160408MS	0.8	●	●	●	●	●			
	160412MS	1.2	●	●	●	●	●			
中～荒 Medium-Roughing	TNMG 160404MU	0.4	●	●	●	●	●			
	160408MU	0.8	●	●	●	●	●			
中～荒～シャーペッジ Medium-Roughing / Sharp Edge	TNGG 160404TK	0.4	●	●	●	●	●			
	160408TK	0.8	●	●	●	●	●			
仕上げ Finishing	VNMG 160404MQ	0.4	●	●	●	●	●			
	160408MQ	0.8	●	●	●	●	●			
中～荒 Medium-Roughing	VNMG 160404MS	0.4	●	●	●	●	●			
	160408MS	0.8	●	●	●	●	●			
	160412MS	1.2	●	●	●	●				
中～荒 Medium-Roughing	VNMG 160404MU	0.4	●	●	●	●	●			
	160408MU	0.8	●	●	●	●	●			
仕上げ～中 Finishing-Medium	WNMG 080404MQ	0.4	●	●	●	●	●			
	080408MQ	0.8	●	●	●	●	●			
中～荒 Medium-Roughing	WNMG 080404MS	0.4	●	●	●	●	●			
	080408MS	0.8	●	●	●	●	●			
	080412MS	1.2	●	●	●	●	●			

特注材種として対応できます
Available as custom order product

形状 Shape	型番 Description	寸法(mm) Dimension	MEGACOAT				超硬 Carbide			
			rε	PR1305	PR1310	PR1325	SW05	SW10	SW25	
中～荒 Medium-Roughing	WNMG 080404MU	0.4	●	●	●	●	●			
	080408MU	0.8	●	●	●	●	●			
中～荒 Medium-Roughing	WNMG 080404TK	0.4	●	●	●	●	●			
	080408TK	0.8	●	●	●	●	●			
中～荒～シャーペッジ Medium-Roughing / Sharp Edge	WNMG 080404TK	0.4	●	●	●	●	●			
	080408TK	0.8	●	●	●	●	●			

特注材種として対応できます
Available as custom order product

ポジチップ Positive



型番 Description	A	T	φd	α	(mm)
CC_09T3_	9.525	3.97	4.4		
DC_0702_	6.35	2.38	2.8		
DC_11T3_	9.525	3.97	4.4	7°	

●標準在庫型番

形状 Shape	型番 Description	寸法(mm) Dimension	MEGACOAT				超硬 Carbide			
			rε	PR1305	PR1310	PR1325	SW05	SW10	SW25	
仕上げ～中 Finishing-Medium	CCMT 09T304MQ	0.4	●	●	●	●	●			
	09T308MQ	0.8	●	●	●	●	●			
仕上げ～中 Finishing-Medium	DCMT 070202MQ	0.2	●	●	●	●	●			
	070204MQ	0.4	●	●	●	●	●			
仕上げ～中 Finishing-Medium	DCMT 11T304MQ	0.4	●	●	●	●	●			
	11T308MQ	0.8	●	●	●	●	●			

特注材種として対応できます
Available as custom order product

● : 標準在庫 ● : Std Stock

推奨切削条件

Recommended Cutting Conditions

[切込みは半径値（片肉）を示す] ap indicates radius

被削材 Material	切削領域 Cutting range	推奨材種 Recommended insert grades	推奨ブレーカー Recommended chipbreaker	下限 - 推奨 - 上限 Lower Limit-Recommendation-Upper Limit		
				Vc (m/min)	ap (mm)	f (mm/rev.)
ニッケル基耐熱合金 (インコネル718等) Nickel base heat resistant alloy (Inconel718,etc)	仕上げ Finishing	PR1305	MQ	45- 55 -80	0.2- 0.5 -1.0	0.05- 0.1 -0.2
	中～荒 Medium-Roughing	PR1310	MS/MU	40- 45 -60	0.5- 1.0 -2.0	0.1- 0.15 -0.25
	荒 Roughing	PR1325	TK	35- 40 -50	1.0- 1.5 -3.5	0.1- 0.2 -0.3
鉄基耐熱合金 (A286等) Iron base heat resistant alloy (A286,etc)	仕上げ Finishing	PR1305	MQ	50- 70 -90	0.2- 0.5 -1.0	0.05- 0.1 -0.2
	中～荒 Medium-Roughing	PR1310	MS/MU	45- 55 -70	0.5- 1.0 -2.0	0.1- 0.15 -0.25
	荒 Roughing	PR1325	TK	40- 45 -55	1.0- 1.5 -3.5	0.1- 0.2 -0.3
コバルト基耐熱合金 (S816,ステライト等) Cobalt base heat resistant alloy (S816,Stellite,etc)	仕上げ Finishing	PR1305	MQ	40- 50 -70	0.2- 0.5 -1.0	0.05- 0.1 -0.2
	中～荒 Medium-Roughing	PR1310	MS/MU	35- 40 -55	0.5- 1.0 -2.0	0.1- 0.15 -0.25
	荒 Roughing	PR1325	TK	30- 35 -45	1.0- 1.5 -3.0	0.1- 0.2 -0.3
析出硬化系ステンレス鋼 (SUS630等) Precipitation hardening stainless steels (SUS630 etc.)	仕上げ Finishing	PR1305	MQ	100- 140 -180	0.2- 0.5 -1.5	0.05- 0.1 -0.2
	中～荒 Medium-Roughing	PR1310	MS/MU	80- 120 -155	0.5- 1.0 -2.5	0.15- 0.2 -0.3
	荒 Roughing	PR1325	TK	60- 80 -100	1.0- 2.0 -4.0	0.15- 0.2 -0.35
チタン合金 (Ti-6Al-4V等) Titanium alloy (Ti-6Al-4V etc.)	仕上げ Finishing	SW05	MQ	40- 70 -100	0.2- 0.5 -1.0	0.05- 0.1 -0.2
	中～荒 Medium-Roughing	SW05	MS/MU/TK	40- 60 -80	0.5- 1.0 -4.0	0.15- 0.2 -0.3

工具形状CNMG120408を基準としています。 Conditions based on CNMG120408 type insert

